



Jean Rivereau, 49270 Saint Laurent des Autels

Date de marquage : 2007

Mise à jour de l'étiquette : Mars 2007

NF EN 771-1 COMPIL 2005

Brique LD, catégorie II

JR Arase 570x200x50, à enduire, perforations horizontales, montage traditionnel

Dimensions en mm (LxlxH)	570 x 200 x 50
Tolérances Tm	L, l, H : $\pm 3\%$, $\pm 3\%$, $\pm 3\%$,
Plage Rm	l, H : 2%, 4mm,
Résistance à la compression ($\perp$ à la face de pose)	5 N/mm ²
Stabilité dimensionnelle (dilatation à l'humidité)	$\leq 0,6$ mm/m
Adhérence	0,15 N/mm ²
Teneur en sels solubles actifs	S0
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	Ne pas laisser exposé
Coefficient de diffusion de vapeur d'eau	5/10
Isolation acoustique aérienne directe	
Masse volumique apparente et tolérance	990 kg/m ³ D1=10%
Configuration	Epaisseur des parois : 11 mm max
Résistance thermique	NPD
Durabilité contre le gel/dégel	Conforme (NF 771-1 CN, annexe C, février 08)
Règles de Prévention et Sécurité : La découpe avec des outils électriques peut générer de la poussière. Cette poussière contient des particules de silice ou de quartz qui peuvent représenter un risque pour la santé. Les personnes travaillant au contact de cette poussière, doivent porter des lunettes et un masque respiratoire	