

## Sika ViscoRep®

Mortier ultra fin pour débullage et lissage de murs et plafonds

<b>Présentation</b>	Le Sika ViscoRep® est un mortier hydraulique prêt à gâcher. Sa granulométrie fine permet d'obtenir une finition lisse et régulière et ses charges allégeantes augmentent la surface couverte par sac
<b>Domaines d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ragrèages, débullage et lissage des murs et des plafonds en béton, permettant l'élimination des défauts de planimétrie et d'aspect, utilisable en intérieur et extérieur</li> <li>■ Rattrape les éclats dans les angles</li> </ul>
<b>Caractères généraux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Facile à préparer et à appliquer.</li> <li>■ Excellent aspect de finition lisse avant mise en peinture ou pose d'un revêtement.</li> <li>■ Peut être laissé nu</li> </ul>
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Coloris</b>	Gris clair
<b>Conditionnement</b>	Sac de 20 kg
<b>Stockage</b>	A l'abri de l'humidité.
<b>Conservation</b>	6 mois dans son emballage d'origine intact et non entamé.
<b>Données techniques</b>	
<b>Densité</b>	Pâte: 1,4 environ
<b>Granulométrie</b>	Inférieure à 0,1 mm
<b>Epaisseur par couche</b>	0,3 à 5 mm
<b>Adhérence</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Environ 2 MPa sur support béton</li> </ul> <p>Ces valeurs sont issues d'essais à 28 jours en laboratoire, sur 3 mm d'épaisseur et dépendent des conditions de cure et de durcissement.</p>
<b>Conditions d'application</b>	
<b>Consommation</b>	1,4 kg/m <sup>2</sup> par mm d'épaisseur (soit env. 20 m <sup>2</sup> /sac pour 1 mm d'épaisseur)
<b>Préparation du support</b>	Le support doit être propre, sain, résistant, débarrassé de toutes traces pouvant nuire à l'adhérence tels que les produits de cure, peintures, huiles de décoffrage, laitance, ...

---

## Mise en oeuvre

**Conditions d'utilisation** Appliquer à l'abri du soleil, du vent, entre 5°C et 35°C.

---

**Préparation du mélange**

- Mélanger manuellement ou mécaniquement avec un malaxeur électrique à faible vitesse le contenu d'un sac de 20 kg de Sika ViscoRep® avec une quantité d'eau comprise entre 7,6 et 8 litres d'eau (en fonction de la consistance souhaitée) jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Pour 5 kg de poudre, prévoir environ 2 litres d'eau de gâchage.

---

**Nettoyage des outils** A l'eau avant durcissement.

---

**Mise en oeuvre**

- Appliquer le mélange sur le support à la lisseuse inox (prévoir d'humidifier le support par temps chaud).
- Appliquer une seconde couche si nécessaire dès que la première a commencé à tirer.
- Réaliser la finition avant durcissement complet, par exemple en utilisant une taloche éponge ou polystyrène.

---

**DPU (à 20°C)** ■ 2h30 env.

---

**Temps d'attente**

- Délai d'attente entre 2 couches : 30 min env. (à 20°C pour une épaisseur < 1mm)
- Délai d'attente avant recouvrement : 3 jours env.

---

**Revêtements associés** Tous revêtements applicables sur béton dans le respect de leurs règles de mise en oeuvre.

---

**Restrictions d'utilisation** Ne pas appliquer sur support organique, ou à base de plâtre.

---

**Précautions d'emploi** Consulter la fiche de données de sécurité accessible sur Internet [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

---

## Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche produit correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



Sika France S.A.  
84, rue Edouard Vaillant – BP 104  
93351 Le Bourget Cedex  
France

Tel. : 01 49 92 80 00  
Fax : 01 49 92 80 21  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)