



DURABAT® X-TREM

35kg



CARACTÉRISTIQUES

- **APPELLATIONS NORMATIVES :**
CEM I 52,5 N - SR 5 CE PM-CP2 NF (Le Teil)
CEM II/A-S 52,5 N CE PM-CP2 NF (Contes)

- **RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :**

	DURABAT® XTREM	LE CLASSIC®
à 1 jour	17 MPa	
à 2 jours	28 MPa	16 MPa
à 28 jours	62 MPa	40 MPa

- **DÉBUT DE PRISE :** 3h00

- **RÉSISTANCE AU :**
 - Chlorure marin
 - Acides (milieu faiblement agressif)*
 - Sulfates (milieu faiblement agressif)*



Ciment résistant en milieux faiblement agressifs et pour bétonnage par temps froid

ATOUTS PRODUIT



UN CIMENT TRÈS PERFORMANT, À PRIVILÉGIER EN PÉRIODE HIVERNALE

- Durabat® X-Trem est un ciment de classe 52,5 : il tire vite et durcit rapidement, ce qui permet un décoffrage accéléré
- Durabat® X-Trem résiste mieux aux agressions mécaniques notamment au cycle gel/dégel
- Avec sa performance élevée, ce ciment est apprécié pour la réparation de barrages ou les infrastructures routières

DES OUVRAGES DURABLES EN BORD DE MER

- Résiste aux eaux de mer et aux embruns marins
- Limite les efflorescences
- Augmente significativement la durée de vie des ouvrages

RECOMMANDÉ POUR LES OUVRAGES SOUMIS À DES ENVIRONNEMENTS CHIMIQUES AGRESSIFS*

- Résiste aux attaques sulfatiques et aux acides dans des milieux faiblement et moyennement agressifs

* Le CEM I 52,5 N-SR 5 CE PM-CP2 NF du Teil convient pour les sulfates (milieu fortement agressif) et pour les acides (milieu moyennement agressif)

ATOUTS LAFARGE



DÉDIÉE

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL)
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

POUR PLUS D'INFORMATIONS



FLASHEZ ICI

APPLICATIONS



EN MILIEUX MONTAGNEUX :


- réparation de barrages
- infrastructures routières
- dallages, terrasses
- poteaux, poutres, linteaux et chaînages
- murs de soutènement

EN BORD DE MER :

- dallages, terrasses
- poteaux, poutres, linteaux et chaînages
- murs de soutènement

EN MILIEUX CHIMIQUES AGRESSIFS :

- travaux souterrains
- ouvrages agricoles
- ouvrages de traitement des eaux



Réparation de barrages



Mur de soutènement

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



Durabat® X-trem ne convient pas pour des bétonnages en eaux pures qui sont faiblement chargées en minéraux comme les eaux de source de montagne. Préférer Durabat® en milieux faiblement agressifs (eaux pures).

DOSAGES



Dosages pour
1 sac de 35 kg



Dosages pour 1 sac de 35 kg		Dosage équivalent	Sable de type	Gravillons de type	Eau	Volume
		Kg de ciment/m³ de béton	0/4 mm	4/20 mm		
			Mélange à béton de type 0/20 mm			
OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ, DALLAGES		400 Kg/m³	x 4	x 7	 17 litres environ	90 litres environ
			x 9			
SEMELLE (NON ARMEE ET ARMEE) ET RADIER EN MILIEU AGRESSIF PAR TEMPS FROID, POTEAUX		350 Kg/m³	x 5	x 8	 17 litres environ	100 litres environ
			x 10			

Dosages et granulométries donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau. Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP.

SERVICES EXCLUSIFS



- **DISPONIBILITÉ PRODUITS** : optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance)
- **ASSISTANCE CHANTIERS** : conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques
- **SECURITÉ** : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs

INFORMATION POUR LES ARTISANS :

- **OUTILS** : carnet de chantier, gamme des bâtisseurs
- **NUMÉRO ALLÔ LAFARGE :**

0 820 385 385 Service 0,12 € / min
+ prix appel

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- **SITE INTERNET** : www.lafarge-france.fr
(informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances).

POUR PLUS D'INFORMATIONS



FLASHEZ ICI

LAFARGE