



# SUPERBLANC®

**32,5 R**  
POUR LES OUVRAGES  
TRADITIONNELS

25kg

35kg

**42,5 PM**  
POUR LES OUVRAGES  
EN BORD DE MER

35kg

**52,5 N**  
POUR LA PRÉFABRICATION  
FORRAINE

35kg

**LAFARGE**  
Construire  
des villes meilleures™

## CARACTÉRISTIQUES

- **APPELLATIONS NORMATIVES :**  
CEM II/B-LL 32,5 R CE CP2 NF  
CEM II/A-LL 42,5 N CE PM-CP2 NF  
CEM I 52,5 N CE CP2 NF

- **RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :**

	SUPERBLANC®			LE CLASSIC®
	32,5	42,5	52,5	
à 1 jour	17 MPa	18 MPa	24 MPa	
à 2 jours	23 MPa	28 MPa	33 MPa	16 MPa
à 28 jours	44 MPa	54 MPa	62 MPa	40 MPa

- **DÉBUT DE PRISE :**  
- 32,5 R : 2h30  
- 42,5 PM : 2h10  
- 52,5 N : 2h00

- **COULEUR LUMINANCE L\* : 92**



## Ciment blanc pour ouvrages esthétiques

### ATOUTS PRODUIT

#### DES CEMENTS BLANCS ADAPTÉS À TOUS LES TYPES D'OUVRAGES ESTHÉTIQUES

- Superblanc® 32,5 R pour tous les ouvrages traditionnels
- Superblanc® 42,5 PM pour tous les ouvrages en béton, même en bord de mer. Il est le seul ciment blanc du marché à présenter cette caractéristique
- Superblanc® 52,5 N pour la préfabrication forraine

#### UNE BLANCHEUR PARFAITE

- Superblanc® garantit une blancheur constante et lumineuse
- Sa transparence fait ressortir la couleur naturelle des sables
- Superblanc® se marie parfaitement avec des colorants pour réaliser des bétons et mortiers teintés.

#### UN CALCAIRE D'EXCEPTION

- Lafarge possède l'une des deux seules usines de ciment blanc en France, située au Teil en Ardèche.

### ATOUTS LAFARGE



CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL)  
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

POUR PLUS D'INFORMATIONS



FLASHEZ ICI

## APPLICATIONS



### OUVRAGES ESTHÉTIQUES EN BÉTON :

- bétons bruts de décoffrage
- éléments architecturaux tels qu'appuis de fenêtre, seuils de porte, piliers d'entrée, couronnements de murs, corniches, bandeaux, escaliers, etc.
- décoration extérieure : allées en béton (désactivé, bouchardé, etc.), murets, bancs...
- piscine, plages

### MORTIERS :

- maçonnerie apparente
- jointoiement de carrelage
- chape décorative



## DOSAGES



Dosages pour  
1 sac de 35 kg



Ouvrage	Dosage équivalent Kg de ciment/m <sup>3</sup> de béton	Sable de type 0/4 mm	Gravillons de type 4/20 mm	Eau	Volume
		Mélange à béton de type 0/20 mm			
OUVRAGES ESTHÉTIQUES EN BÉTON	350 Kg/m <sup>3</sup>	x 5	x 8	17 litres environ	100 litres environ
DALLAGES, PISCINE, PLAGE	400 Kg/m <sup>3</sup>	x 4	x 7	17 litres environ	90 litres environ
MORTIERS	350 Kg/m <sup>3</sup>	Sable de type 0/5 mm x 10		17 litres environ	100 litres environ

Dosages et granulométries donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau. Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP.

## SERVICES EXCLUSIFS



- **DISPONIBILITÉ PRODUITS** : optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance)
- **ASSISTANCE CHANTIERS** : conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques
- **SECURITÉ** : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs
- **INFORMATION POUR LES ARTISANS** :
  - OUTILS : carnet de chantier, gamme des bâtisseurs
  - NUMÉRO ALLÔ LAFARGE : **0 820 385 385** Service 0,12 € / min \* prix appel
  - DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00
  - SITE INTERNET : [www.lafarge-france.fr](http://www.lafarge-france.fr) (informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances).

POUR PLUS D'INFORMATIONS



FLASHEZ ICI