



MORTIER

MORTIER SEC M10

DESCRIPTION :

Mortier sec industriel, prêt à l'emploi, pour la réalisation de travaux courants de maçonnerie, catégorie M-10 selon NF EN 998 – 2 et DTU 20.1.

Certification de conformité CE délivrée par le CSTB.

CARACTERISTIQUES :

Composition :	Ciment hautes performances sable 0/2 CF Addition pouzzolanique ultrafine Adjuvants : réducteur d'eau + entraîneur d'air
Densité :	1,6 T/m ³ (+ /- 0,1 T/m ³)
Résistance :	à la compression à 28 jours : > = 10 N/mm ²
Consommation :	16 kg/m ² sec pour 1cm d'épaisseur recommandé
Contenu des Chlorures :	< 0,1%
Absorption d'eau :	< 0,1 kg (m ² min 1 / 2)
Perméabilité à la vapeur d'eau :	μ 15 / 35
Conductivité thermique :	1,11 W/mK
Réaction face au feu :	Classe A1
Contenu en fines :	> 23% tamis 0,063
Normes :	NF EN 998-2, mise en œuvre selon DTU 20-1



DOMAINES D'APPLICATION :

Montage de blocs en béton creux – Montage de blocs en terre cuite (environnement sec ou humide) – Montage de pierres naturelles – Ragréages et rebouchages sur support en blocs de béton creux et en terre cuite – Petits scellements sur support en bloc de béton creux et en terre cuite – Petite chape mince pour locaux à faibles sollicitations (classement UPEC P2 – P3).
Ne convient pas pour : Scellements à hautes performances, scellements d'éléments en béton préfabriqué, enduits, ragréages et rebouchages sur support en béton.



MORTIER

MISE EN ŒUVRE :

Verser 3 litres d'eau par sac (0.12 litres par kg).
Mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
Temps d'utilisation du béton : 90 minutes à partir de sa préparation.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C.
Par temps chaud, humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide.
Le support doit être propre, dépoussiéré et humidifié avant usage du mortier.
Ne pas appliquer sur un support à base de plâtre ou de peinture. Ne pas appliquer sur un support gelé. Le mortier s'applique manuellement à la truelle.
Nettoyage des outils : à l'eau tant que le produit est frais.

ATTENTION :

- Substances dangereuses : se reporter à la FDS.
- H315 peut provoquer une irritation cutanée.
- H317 peut provoquer une allergie cutanée.
- H318 provoque des lésions oculaires graves.
- H335 peut irriter les voies respiratoires.

CONSEILS DE PRUDENCE :

Ce produit contient du ciment : éviter tout contact avec les yeux et la peau, ainsi que l'inhalation de la poussière. Utiliser des gants en caoutchouc, des vêtements étanches et des lunettes de protection.

Tenir hors de portée des enfants.

Se reporter aux indications portées sur le sac.

Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

Le produit se conserve un an à partir de la date de fabrication dans son emballage fermé d'origine et stocké à l'abri des intempéries.

RESPONSABILITE :

EDILIS décline toutes responsabilités pour cause d'une utilisation inappropriée du produit ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME EDILIS :

Gencod	Code	Désignation Article	Poids BRUT (Kg)
3491290000882	321049	MORTIER SEC M10 EDILIS	25