

# OBRA

## BETON SEC 10/25

### DESCRIPTION

- Béton sec industriel pour travaux courants de maçonnerie.
- Prêt à l'emploi.
- Conforme à la norme NF EN 206-1 après ajout d'eau, classe de résistance C25/30.

### CARACTÉRISTIQUES

- Composition : Ciment hautes performances, sable 0/2 CF, gravillons 4/10 R, addition pouzzolanique ultrafine, adjuvant (réducteur d'eau).
- Granulométrie : 0/10 mm.
- Densité : 2,1 T/m<sup>3</sup> (± 0,1 T/m<sup>3</sup>).
- Temps d'utilisation : Environ 90 minutes.
- Résistance à la compression à 28 jours :  $\geq 25$  N/mm<sup>2</sup>.
- Consommation : 84 sacs pour 1 m<sup>3</sup> environ.
- Consistance : 9 à 12 cm (cône d'Abrams).
- Normes : NF EN 206-1 après ajout d'eau, mise en œuvre selon DTU 21.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Les petites fondations.
- Les scellements.
- Le remplissage des poteaux, des linteaux, des chaînages.
- Le coulage de petites dalles sur terre-plein à l'intérieur comme à l'extérieur.

### MISE EN ŒUVRE

- Verser 2,5 litres d'eau par sac (0,10 l/kg).
- Mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtention d'une pâte homogène.
- Temps d'utilisation du béton : 90 minutes à partir de sa préparation.



## BETON SEC 10/25

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer le produit à une température  $< 5\text{ °C}$  et  $> 35\text{ °C}$ .
- Par temps chaud, humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide.
- Le support doit être propre, dépoussiéré et humidifié avant usage du béton.
- Ne pas appliquer sur un support à base de plâtre ou de peinture ou sur un support gelé.
- Le béton s'applique manuellement ou à la truelle.
- Nettoyage des outils : à l'eau tant que le produit est frais.

### ATTENTION

- Substances dangereuses : se reporter à la FDS (Fiche de Données de Sécurité).
- H315 peut provoquer des irritations cutanées.
- H317 peut provoquer des allergies cutanées.
- H318 provoque des lésions oculaires graves.
- H335 peut irriter les voies respiratoires.

### CONSEILS DE PRUDENCE

- Ce produit contient du ciment. Éviter tout contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation de poussière.
- Utiliser des gants en caoutchouc, des vêtements étanches et des lunettes de protection.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Se reporter aux indications portées sur le sac.
- Pour plus de renseignements, consulter la FDS (Fiche de Données de Sécurité).

Le produit se conserve 1 an à partir de la date de fabrication, dans son emballage fermé d'origine et stocké à l'abri des intempéries.

## BETON SEC 10/25

### RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque OBRA décline toute responsabilité pour cause d'une utilisation inappropriée du produit ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

### LA GAMME OBRA

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (Kg)
3491290022785	430344-01	BETON SEC 10/25 OBRA	25