



EDIA


CIMENT

BLANC OU GRIS



■ Domaines d'utilisation

- Ciment permettant la réalisation de travaux courants de maçonnerie :
 - Scellements,
 - Joints,
 - Enduits,
 - Réparations.
- S'utilise sur tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment. Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.
- CE selon la norme NF EN 197-1.



■ Caractéristiques d'utilisation

- Mortier : 1 volume de ciment + 3 volumes de sable + eau (selon consistance voulue).
- Béton : 1 volume de ciment + 1 volume de sable + 2 volumes de graviers + eau (selon consistance voulue).
- Temps d'application : 2 à 3 heures.
- Séchage définitif : 28 jours.
- Températures d'utilisation : +5°C à +30°C.

■ Préparation des supports

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils doivent être sains, stables et résistants. Ils peuvent être humides, mais non ruisselants ni gelés.
- En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.
- Humidifier le support avant l'application.

■ Mise en œuvre

- Application : Appliquer le ciment préparé pour les travaux à réaliser.
- Nettoyage : Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.
- Séchage : Attendre 28 jours après la pose pour un séchage définitif.
- Le ciment blanc peut être coloré.



EDIA

CIMENT

BLANC OU GRIS

■ *Précautions d'emploi*

- Si la température est inférieure à 5°C, utiliser un additif approprié.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.
- Conservation : 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

■ *Responsabilité*

La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

■ *La gamme EDIA*

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (kg)
3491290025618	473895	CIMENT GRIS EDIA	5
3491290025625	473899	CIMENT BLANC EDIA	5