



EDIA

CIMENT FONDU®



■ Domaines d'utilisation

- Ciment à durcissement rapide développant des résistances très élevées à court terme.
- Idéal pour la réalisation de petits scellements.
- Permet de maçonner jusqu'à -10°C. Résistance aux conditions extrêmes.
- Utilisable en mortier ou en béton.
- S'utilise sur tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment. Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.
- CE selon la norme NF EN 14647.

■ Caractéristiques d'utilisation

- Temps d'application : 1 heure.
- Températures d'utilisation : -10°C à +35°C.

■ Préparation des supports

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils doivent être sains, stables et résistants. Ils peuvent être humides, mais non ruisselants ni gelés.
- Pour éviter le poudrage de la surface, huiler ou humidifier les parois du coffrage en contact avec le béton ou utiliser des moyens pour les rendre étanches (polyane par exemple).
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.

■ Préparation du ciment

- Mélanger le ciment en bétonnière. Respecter l'ordre d'introduction : Gravillons (dans le cas de la réalisation d'un béton), sable, CIMENT FONDU® et eau (suivant le dosage indiqué ci-dessous).

■ Mise en œuvre

- Lors du coulage, vibrer le béton pour le mettre en place à l'aide d'une aiguille vibrante.
- Protéger ou arroser toutes surfaces en contact avec l'air ambiant dès le début du durcissement.
- Placer un polyane ou protéger avec des sacs humides et arroser. Ne pas arroser dans le cadre d'une application séchage rapide.
- Dosage pour 45L de mortier : 25kg de ciment fondu / 40L de sable / 10L d'eau.
- Dosage pour 60L de béton : 25kg de ciment fondu / 25L de sable / 40L de gravillons / 10L d'eau.
- Dosage pour 1M³ de béton : 400kg de ciment fondu / 400L de sable / 640L de gravillons / 160L d'eau.



EDIA

CIMENT FONDU®

■ *Précautions d'emploi*

- Utiliser une bétonnière propre.
- Gâcher avec de l'eau propre.
- Ne jamais rajouter d'eau en cours de bétonnage.
- Par temps froid, ne pas ajouter d'antigel.
- Conservation : 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

■ *Responsabilité*

La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

■ *La gamme EDIA*

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (kg)
3491290025632	473901	CIMENT FONDU EDIA	5