



# EDIA

## MORTIER RAPIDE

### PRISE EN MOINS DE 5 MINUTES

#### ■ Domaines d'utilisation

- Mortier prêt à gâcher, avec une prise rapide de moins de 5 minutes.
- Idéal pour réaliser tous types de petites réparations et de scellements (volets, portes, fenêtres...).
- S'utilise sur tous supports de maçonnerie à base de brique pleine, pierre ou ciment.
- Granulométrie : 2 mm maximum.
- Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.

#### ■ Caractéristiques d'utilisation

- Consommation 2 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.
- Mettre 18% d'eau.
- Temps d'application : 3 minutes.
- Déchage définitif : 28 jours.
- Températures d'utilisation : +5°C à +30°C.
- Temps de prise : Début de prise au bout de 3 minutes et fin de prise au bout de 4 minutes à 20°C.
- Résistances mécaniques (MPa) :
  - Au bout d'1 heure : Flexion 1,3 et compression 4.
  - Au bout de 7 jours : Flexion 5 et compression 30.
  - Au bout de 28 jours : Flexion 6,5 et compression 50.

#### ■ Préparation des supports

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils doivent être sains, stables et résistants.
- En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.

#### ■ Préparation du mortier

- Utiliser une auge propre, exempte de toute trace de plâtre.
- Verser l'eau dans le récipient propre, en respectant le dosage indiqué, et ajouter le mortier.
- Mélanger 3 minutes environ pour obtenir une pâte homogène, de consistance souple et sans grumeaux.

#### ■ Mise en œuvre

- Application :
  - Humidifier le support avant application.
  - Appliquer le mortier à la truelle en serrant fortement pour faciliter l'adhérence.
  - Scellement : Ne pas appliquer sur un support ruisselant ou gelé. Protéger de la pluie pendant le séchage.
  - Dépoussiérer le trou de scellement et mouiller abondamment.
- Nettoyage : Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.
- Séchage : Se prolonge durant 28 jours après la pose pour un séchage définitif.





# EDIA

## MORTIER RAPIDE

PRISE EN MOINS DE 5 MINUTES

### ■ *Précautions d'emploi*

- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.
- Conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

### ■ *Responsabilité*

La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

### ■ *La gamme EDIA*

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (kg)
3491290025663	473906	MORTIER RAPIDE EDIA	5